試験証明書

201
2001年 5月31日
試験番号００２７９７－３

㈱イトイテキスタイル　殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No.　品番・品名及び色柄番
5　ささ和紙バスマット オリジナル
6　ささ和紙バスマット 洗濯10回後
7　空試験

財団法人 日本紡績検査協会
近畿事業所
大阪市中央区上町１丁目３番１５号
TEL 大阪(06) 6762-5881（代表）
FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目	試験方法及び条件
1. 消臭性	検知管法(アンモニア)
2. 消臭性	検知管法(酢酸)

試験結果

項目	区分	5.	6.	7.	8.	注
1. 消臭性(アンモニア)	アンモニア(ppm)					2
	0分	400	400	400		
	10分後	8.9	44.5	400		
	30分後	2.0	8.3	400		
	60分後	1.1	6.5	400		
	120分後	0.7	4.7	400		
2. 消臭性(酢酸)	酢酸(ppm)					2
	0分	30.0	30.0	30.0		
	10分後	1.4	1.1	30.0		
	30分後	0.4	0.2	30.0		
	60分後	0.2未満	0.2未満	30.0		
	120分後	---------	---------	30.0		

注釈
2. 空試験‥‥試料を入れないで同様に操作したもの。

備考
消臭性能
試料の大きさ　：　２０ｃｍ×１０ｃｍ
試験容器　：　５リットルテドラーバッグ
容器内のガス量　：　３リットル
ガス初期濃度　：　アンモニア　４００ppm
酢酸　３０ppm
ガス測定方法　：　北川式検知管
試験室温度　：　２０℃
洗濯処理方法　：　ＪＩＳ Ｌ ０２１７ １０３法 １０回繰返し，吊り干し
洗濯使用洗剤　：　弱アルカリ性洗剤（トップ）