





副本

2 三河織第 1-14-3 号

# 成績書

依頼者	住所	豊橋市社完町往還西72		
	氏名 (名称および代表者氏名)	芳賀織布有限会社		
依頼事項		吸水性試験		
試験料	品名	綿タオル	数量	1点
	試験方法	JIS L 1096		
成績 (結果)	試験結果 試験料	吸水率 (%)	84.3	
				
<p>試験料の成績(結果)は、上記のとおりです。</p> <p>平成 2年 1月22日</p> <p>愛知県三河織維技術センター所長 河合寛郎</p>				


原本と相違ないことを証明します  
平成 2年 / 月 22日  
愛知県三河織維技術センター 河合寛郎



副本

5 三河織第 2-36-1 号

# 成績書

依頼者	住所	兵庫県西宮市神垣町10-13		
	氏名 (名称および代表者氏名)	益久染織研究所		
依頼事項		吸水性試験		
試験料	品名	手紡ぎ木綿① 生成り	数量	1点
	試験方法	JIS L 1096		
成績 (結果)	試験結果 試験料	吸水率 (%)	127.1	
				
<p>試験料の成績(結果)は、上記のとおりです。</p> <p>平成 5年 2月 18日</p> <p>愛知県三河織維技術センター所長 沢田克行</p>				

原本の記載事項と相違ないことを証明します  
平成 5年 2月 18日  
愛知県三河織維技術センター所長 沢田克行

